

(液晶保護フィルム)

抗ウイルスフィルム




※本製品はSIAAマーク取得製品では御座いません



- ・ **抗ウイルス性に優れ** タブレット・タッチPC・タッチパネルに最適
- ・ 優れた**防指紋性光沢**（指紋が付着しても目立ちにくい）
- ・ 特殊シリコン樹脂を使用しているので、自然にエアが抜け、液晶画面に気泡が入りにくく、エア噛みしても指圧等で**気泡軽減**
- ・ 温度による粘着力の変化が少ない（-10～80℃）
- ・ 低干渉対策を施した**高透明PETフィルム**使用
- ・ **カスタムオーダーメイド** でぴったりサイズ仕上げ

フィルム構成




物性表


粘着力	25mN/25mm
P E T 基材厚	100 μ m
シリコン糊厚	50 μ m
セパレータ厚	75 μ m
全光線透過率	91%
ヘイズ	1%
表面鉛筆硬度	3 H

※測定値であり 保証値ではありません

防指紋性光沢



気泡軽減



注文方法

- ご依頼** フィルムを作成する**機器名・画面サイズ・総数・ロット数・その他条件**をお知らせください
 ※ メーカー、型番、カタログなどの資料をあわせて提供ねがいます
 ※ 最低発注数量：500枚～
- 見積提示** ※初回作成時には、初期費用として抜き型代がかかります
- サンプル作成** ※サンプルは、見積該当フィルムではなく、サイズ感やセンサー等の穴位置の確認を目的とし、プロッターカット機専用フィルムで作成いたします
 サンプル作成：5～10営業日程度
 最大対応サイズ：500×430mm
 R指定：最小0.7mm (1.0mm以上から0.5mm刻み)
 丸穴：最小3.0mm (0.5mm刻み)
 丸穴から端面の距離：最小1.5mm
- ご発注・手配** 納期：約3～4週間 (生産枚数、工場の稼働状況により異なります)

本製品以外の保護フィルムにつきましてもご相談ください

- ・衝撃吸収フィルム
- ・のぞき見防止フィルム
- ・ブルーライトカットフィルム
- ・電磁波対策シート
- など

ID Create Inc.

〒651-0086 神戸市中央区磯上通6-1-9 (神戸MKビル8F)
TEL: 078-862-6107 FAX: 078-862-6106

<販売代理店>

2010GO

日栄インテック株式会社 Auto-IDグループ

〒110-0016 東京都台東区台東3-42-5 日栄インテック御徒町第1ビル

TEL: 03-5816-7141

名古屋サテライト: 052-363-6191

FAX: 03-5816-7140

E-mail: info@barcode.ne.jp

バーコード情報サイト

検索

www.barcode.ne.jp